

注 意 事 項

■ 耐候性

- ・ 耐候性の数値は、弊社試験の結果に基づき予測される年数であり、保証年数ではありません。
- ・ インク自体に耐候性を有する場合があります。
- ・ 施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

■ 印 刷／加 工

- ・ オーバーラミネート時の注意
 - * 環境気温15℃以上30℃以下で行なってください。
 - * 極端なテンションをかけすぎない様にしてください。
 - * 圧着が弱いとシルバリリング(微小な空気の巻き込みによる白化)の発生や施工後のふくれが発生する場合がありますので、ご注意ください。シルバリリングが気になる場合は、圧力を上げて再度ローラーを通すか、ヒートラミネーターで30℃前後の熱をかけて圧着してください。
 - * オーバーラミネートフィルムを貼った場合、色相等が多少変化します。予め発色をご確認の上、印刷色を設定して下さい。
- ・ 本フィルムのロットが異なると、色相や表面の仕上がり感等に違いが生じることがありますので、同一のグラフィックスには同一ロットのフィルムをご使用ください。
- ・ 屋外での使用の場合は、必ずオーバーラミネートを行なってください。物理的外傷や汚れの付着が予想される場合も同様です。
- ・ グラフィックスを鋭角な形状にカットしないで下さい。オーバーラミネートフィルムのみが剥離する可能性があります。
- ・ より充分なインクの定着のために、室温でメディアを広げた状態で最低1日程度放置乾燥して下さい。充分な乾燥が得られない場合は移送時に印刷面にダメージが発生したり、充分な接着力が得られなかったりする場合があります。同様にオーバーラミネート加工も充分な乾燥後(上記内容後)に行なって下さい。充分な接着力が得られない、あるいは極端な収縮が起きる場合があります。

■ 施 工

- ・ 次の箇所へは施工を行なわないでください。グラフィックスの剥離、浮き、変色等の発生原因となる場合があります。
 - ※石油、ガソリン類のかかる箇所
 - ※65℃以上の高温、もしくは蓄熱される箇所
 - ※シリコンコーキング材が近傍にある箇所
- ・ 端部保護及び盤面取り付けにおいて、シリコンコーキング材の使用は変色原因となります。端部保護のためにエッジシーラーのご使用、盤面取り付け、ビス止め、両面テープまたは非シリコン系接着剤のご使用をおすすめします。
- ・ 特殊な用途でご使用される場合は、事前に弊社担当販売員へご相談ください。

■ 保 管

- ・ 購入から6ヶ月以内でご使用してくださる様お願い致します。
- ・ 保管の際は箱に入れて立てるか、横に保存する際はフィルム面が床に直接触れない様に宙吊りにしてください。

免 責 事 項

- ・ 本製品が明らかに不良であると証明された場合は良品と交換にて対応致します。それ以外の責に対してはご容赦願います。
- ・ 予告なく改良のため製品仕様を変更する場合があります。
- ・ ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。
- ・ この説明書の内容については十分信頼できるデータに基づくものと確信しておりますが、その完全性・正確性については保証いたしかねます。お客様は事前に本フィルムが所期の用途に合致するかをご確認いただき、貴社の責任において本フィルムのご使用をご判断ください。
- ・ この説明書もしくは本フィルムの使用・使用不能もしくは誤使用によって生じるあらゆる損失・損害に対し、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
www.accobrand.co.jp

〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F